

# ASFALTTIMASSA

**Käyttö:** Kylmä asfalttimassa pysyvään tai väliaikaiseen korjauksiin teihin, siltoihin, viemäreihin ja muihin aluesiin, joissa on asfaltti- tai betoni pinta. Päätetu on mahdollisuus käyttää asfalttimassaa -12 – +40°C lämpötiloissa. Massaa voidaan käyttää jopa märillä pinnoilla joihin tulee välitön käyttökuormitus. Asfalttimassa kestää hyvin suolaa, korkeita lämpötiloja ja on kestävä. Massaa käsitellään kylmänä.

**Käyttöohjeet:** Poista vanha materiaali korjattavasta pinnasta ja suuremmat vesimäärät (ei ole välttämätöntä kuivata). Poista rasva ja muut epäpuhtaudet. Täytä kuoppa massalla ja varmista että kaikki kohdat täyttyvät. Tiivistä massa lapiolla, tärylevyllä tai rullalla. Teillä, joissa on vähemmän liikennettä tiivistys lapiolla riittää. Asfalttimassan lämmittely on vältettävä.

**Kulutus:** 25 kg massa riittää kuoppaan joka on 1 m<sup>2</sup> ja syvyys 2 cm.

**Varastointi:** Säilytettävä astia hyvin suljettuna katetuissa tiloissa. Säilyvyysaika 12 kuukautta.

Maahantuojat:  
Mogul Finland Oy  
Mäkelänlenkki 5-7  
52700 Mäntyharju  
[www.asfalttipaikkaus.fi](http://www.asfalttipaikkaus.fi)

Valmistaja:  
Paramo  
[www.paramo.cz](http://www.paramo.cz)

# 25 kg



**MOGUL**